

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ТИП ПОКРИТТЯ

Двокомпонентне, товстошарове, епоксі-поліамінне покриття, армоване скляними лусочками.

ОСОБЛИВОСТІ

Нанесення:

- товщиною сухої плівки до 300 мкм (за один шар).

Забезпечує:

- захист поверхонь занурюваних в прісну, морську і стічні води;
- високу стійкість до удару та абразивного зносу;
- високу хімічну стійкість (нафта, нафтопродукти, підтоварна вода, лужні розчини, мінеральний добрива тощо);
- хорошу стійкість до УФ і стабільність кольору як для епоксидного покриття;
- довготривалий захист (більше 25 років) у разі використовувати в системах з іншими сумісними покриттями Welesgard.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Сталеві поверхні:

- облицювання внутрішніх поверхонь резервуарів та трубопроводів зберігання/транспортування нафти, нафтопродуктів, мінеральних добрив тощо;
- в якості одношарового покриття в умовах низької та середньої атмосферо-корозійних категорій C2-C3 (ISO 12944-2);
- в системах покриттів в умовах середньої, високої і дуже високої атмосферо-корозійних категорій (C3, C4, C5 – ISO 12944-2);
- в якості багатошарового покриття для конструкції занурених в прісну або морську воду, заглиблених в ґрунт (Im1, Im2, Im3 – ISO 12944-2);
- в системах покриттів для морських конструкцій (СХ - атмосферна зона, СХ - зона змінного змочування і зона бризок, Im4 - підводна зона – ISO 12944-9);
- для захисту палуб разом з протиковзким наповнювачем.

Бетонні поверхні:

- в якості захисного покриття для категорій корозійного навантаження С2...С5 та Im1...Im3 згідно ISO 12944-2.
- в якості тонкошарового або в наповненого піском покриттів для підлог.

СУМІСНІ ПОКРИТТЯ

Залежно від умов експлуатації цей матеріал може бути використаний з різними покриттями.

- Двокомпонентні епоксидні матеріали компанії Welesgard (2pack EP).
- Двокомпонентні поліуретанові матеріали компанії Welesgard (2pack PUR).

Для отримання більш детальної інформації щодо сумісності звертайтеся до відділу технічної підтримки компанії Welesgard.

ТЕХНІЧНІ ВІДОМОСТІ

Зовнішній вигляд

Колір	Сірий
Зовнішній вигляд	Глянсове покриття
Властивості матеріалу	
Об'ємний сухий залишок (ISO 3233-3)	82± 2 %
Густина А+В (ISO 2811-1)	1,42 ± 0,05 г/см ³
Об'єм летких органічних сполук (ЛОС) (ISO 11890-1)	< 246 г/л

Примітки:

- Можливе виробництво інших кольорів. Звертайтеся до відділу технічної підтримки компанії Welesgard.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня	Мінімальна	Рекомендована
Профіль поверхні	Ry5 (30–75 мкм) (ISO 8503-1)	Ry5 (30–75 мкм) (ISO 8503-1)
Грунтовані і раніше пофарбовані поверхні	P St3; P Ma ISO 8501-2, ISO 12944-4	P Sa2; P Ma ISO 8501-2, ISO 12944-4
Сталеві поверхні	St 3 (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
Бетонні поверхні	SSPC-SP 13/NACE No. 6	SSPC-SP 13/NACE No. 6

Примітки:

Раніше пофарбовані поверхні: для визначення сумісності покриттів виконати контрольне нанесення на невеликій ділянці.

Бетонні поверхні: якість бетонної підкладки повинна відповідати мінімальним характеристикам (наприклад, вологість < 6%, міцність на стиск > 25 МПа, міцність на розрив > 1,5 МПа). Дозвольте новому бетону затвердіти ≥ 4 тижні. Перед нанесенням покриття бетонні поверхні мають бути загрунтовані поліуретановою або епоксидною грунтовкою для бетонних поверхонь.

Для отримання більш детальної інформації щодо сумісності звертайтеся до відділу технічної підтримки компанії Welesgard.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Температура повітря	від +5°C до +50°C
Температура поверхні	від +5°C до +50°C
Відносна вологість повітря, не більше	85%

Примітки:

- Поверхня повинна бути сухою і чистою.
- Температура поверхні повинна бути на 3°C вище точки роси.
- Рекомендується, щоб температура матеріалу при нанесенні становила від 10°C до 25°C.
- Забороняється наносити покриття під час дощу або випадання снігу, а також, якщо передбачається випадання опадів до того, як нанесене покриття стане сухим на дотик.

**ТОВЩИНА ПЛІВКИ
ТА ВИТРАТИ
ПОКРИТТЯ**

Стандартна/зимова версія	Мін.	Серед.	Макс.
Товщина сухої плівки (ТСП)	150 мкм	200 мкм	300 мкм
Товщина мокрої плівки (ТМП)	183 мкм	243 мкм	366 мкм
Теоретично покривність	5,5 м ² /л	4,1 м ² /л	2,73 м ² /л

Примітка:

Практичні витрати залежать від умов нанесення, складності конструкції, що фарбується, шорсткості поверхні та методу нанесення.

ЧАС ВИСИХАННЯ

(Для ТСП 250 μ)	5°C	10°C	23°C
Сухий на відлип	14 год	5 год 30 хв	3 год
Мінімальний час перекриття	32 год	12 год	8 год
Максимальний час перекриття	5 д	3 д	2 д
Повна полімеризація	14 д	7 д	3 д

Примітки:

- Час висихання та полімеризація залежать від відносної вологості, температури повітря, умов вентиляції та товщини плівки;
- Час висихання і полімеризації визначені при контролюваній температурі і відносній вологості (RH) 60 - 80%.
- Якщо покриття протягом певного часу заходилося під дією прямих сонячних променів, перед нанесенням наступного шару необхідно відповідним способом видалити «меління».
- Якщо перевищено максимальний час перекриття, перед нанесенням наступного шару необхідно зробити шорсткість поверхні абразивом, промити чистою водою для видалення забруднень і висушити.

(За більш детальною інформацією звертайтеся в Технічну службу підтримки Welesgard).

**ДАННІ ДЛЯ
НАНЕСЕННЯ**

Співвідношення змішування: за об'ємом 4 : 1

Основа (Комп. А)	4 частини об'єму
Затверджувач (Комп. В)	1 частина об'єму

Повільно розмішайте окремо основу і затверджувач. Додайте весь вміст

Компоненту Б в Компонент А і ретельно перемішайте суміш за допомогою низькообертового міксеру впродовж 3-5 хв до утворення однорідної суміші без смуг.

Перед використанням температура пакувальної тари і матеріалу повинна бути не менш ніж на 3°C вище точки роси.

Рекомендується, щоб температура матеріалу при нанесенні становила від 10°C до 25°C.

Додавати розчинник потрібно тільки після того, як обидва компоненти будуть ретельно вимішані. Після додавання розчинника ретельно перемішайте кілька хвилин.

Розведення: Розведення зазвичай не потрібно. При необхідності можна додати розчинник WG-Welethinner EP (WG-Велетінер EP) до 5% за об'ємом.

Увага:

- При додаванні розчинника збільшиться час висихання.
- У разі використання розчинників, які не були схвалені, виробник не несе відповідальності за можливе зниження якості покриття!

Промивання:

Після роботи все обладнання промити розчинником WG-Welethinner EP.

Життєздатність матеріалу (+23°C): приблизно 1 год.

Час індукції: 10 хв.

**МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ**

Розпилення:

Рекомендується використовувати безповітряне розпилення. Для інших методів розпилення може знадобитися коригування в'язкості.

Пензель:

Рекомендується тільки для нанесення смугового шару або дрібного ремонту покриття.

Валик:

Використання валика категорично заборонено при нанесенні ґрунтового шару. Валик може використовуватися для ремонту і набору відсутньої товщини сухого шару.

УПАКОВКА

Комплект 10 л

	Об'єм (Літр)	Розмір тари (Літр)
Основа (Комп. А)	8	10
Затверджувач (Комп. В)	2	2

Комплект 20 л

	Об'єм (Літр)	Розмір тари (Літр)
Основа (Комп. А)	16	20
Затверджувач (Комп. В)	4	5

ЗБЕРІГАННЯ

Матеріал повинен зберігатися в оригінальній герметичній упаковці в сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерела тепла і займання.

Температура зберігання:	від 5 до 30°C
Основа (Комп. А)	3 роки
Затверджувач (Комп. В)	3 роки

Примітка: Після тривалого зберігання, основу матеріалу (Компонент А) необхідно ретельно перемішати до тих пір, поки не буде досягнута повна однорідність матеріалу. Наявність осаду не змінює властивостей і не погіршує якість матеріалу. Після закінчення терміну придатності, необхідно перевірити якість матеріалу.

БЕЗПЕКА

Використовувати при гарній вентиляції. Не вдихати аерозоль. Уникати попадання на шкіру. При попаданні на шкіру негайно промити миючим засобом, мілом і водою. При попаданні в очі промити водою і негайно викликати лікаря.

Для детального ознайомлення з даними з охорони здоров'я і охорони праці для даного продукту див. Паспорт Безпеки Матеріалу (SDS).

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Вищевказанана інформація ґрунтуюється на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді застосування матеріалу. Однак, у зв'язку з тим, що матеріали часто використовуються в умовах поза нашим контролем, ми не можемо давати жодних гарантій, крім якості самого продукту.

Welesgard залишає за собою право удосконалити продукт і змінювати вищевказані дані без попереднього повідомлення.

ДАНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ЗАМІНЮЄ СОБОЮ ВСІ ПОПЕРЕДНІ РЕДАКЦІЇ.